

Antigel superconcentrat non toxic pentru instalatii solare **SOLAR PROTECT®**

1. GENERALITATI

Prezenta fisa tehnica intocmita pe baza specificatiei tehnice, se refera la produsul **ANTIGEL SOLAR PROTECT®** fabricat pe baza de propilenglicol, cu adaos de stabilizator pentru pH si inhibitori de coroziune organici.

2. DOMENIUL DE UTILIZARE

SOLAR PROTECT este un antigel pe baza de propilenglicol non toxic, compus deosebit de stabil, ce permite atat protectia la inghet a circuitelor termice pana la -60 °C cat si functionarea sistemului pana la 180 °C.

Produsul este dedicat utilizarii in instalatiile solare caracterizate prin temperaturile ridicate la care pot functiona, astfel incat este necesara utilizarea unui agent termic special care sa garanteze un punct de fierbere ridicat. Inhibitorii de coroziune si stabilizatorii de pH cu care este tratat antigelul **SOLAR PROTECT**, asigura protectia crescuta a materialelor din care sunt realizate componentele circuitului (cupru, otel, inox, alama, cauciuc, etc). Fluidul realizat in amestec cu apa demineralizata are o conductivitate scazuta si un pH optim, reducand riscul producerii fenomenului de electrocoroziune.

Produsul este adecvat si utilizării în **centrale termice casnice si echipamente de uz alimentar** permitand un raport crescut de dilutie cu apa, functie de regimul de exploatare dorit. Nu contine amine, nitriti, silicati, borati si fosfati, compusi interzisi de legislatia europeana de protectia mediului.

Mod de utilizare: Se foloseste in amestec cu apa demineralizata.

Concentrație (% vol)	Raport de diluție cu apa (vol.)	Punct de congelare (°C)
100	-	-55
60	3 : 2	-36
50	1 : 1	-33
40	2 : 3	-22
30	3 : 7	-17
20	1 : 4	-10

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Pentru functionarea corespunzatoare a instalatiei, anterior introducerii antigelului este obligatorie spalarea chimica a circuitelor cu dezincrustantul **CLEANEX SOLAR**.
2. Pentru obținerea soluțiilor utilizabile în instalații, folosiți doar apă demineralizata /distilata în amestec cu antigelul concentrat. Puteți verifica caracteristicile agentului termic obținut folosind aparatul **GLICOMAT/ REFRACTOMETRU** pentru antigeli pe baza de **propilenglicol**.
3. Exploatarea în sisteme deschise expuse aerului atmosferic, potențează degradarea prematură a aditivilor din produs.
4. Urmele catalizatorilor utilizați în operațiile de sudare a elementelor de instalație trebuie îndepărtate înainte de încărcarea sistemului, prezența acestora putând genera corodarea circuitului.
5. Este preferabilă utilizarea racordurilor flexibile din oțel, pentru a nu permite difuzia oxigenului.
6. Din punct de vedere chimic, antigelul **SOLAR PROTECT** poate fi considerat în general inactiv, dar este deosebit de important să verificați ca toate componentele sistemului să reziste în condițiile de temperatura și presiune din timpul funcționării.
7. Trebuie asigurată instalația împotriva tensiunilor electrice parazite care pot conduce la corodarea elementelor de circuit.

8. Modul de realizare al sistemului termic nu trebuie să favorizeze apariția unor zone cu depuneri de impurități sau goluri de aer.
9. La prima punere în funcțiune a instalației, se recomandă testarea etanșeității acesteia prin încărcare cu apă pentru a evita posibile pierderi de soluție din circuit.
10. Asigurați debitul potrivit unui transfer termic optim aplicației. O circulație corespunzătoare vă oferă exploatarea eficientă a instalației și evită funcționarea acesteia la temperaturi extreme ce pot deteriora echipamentele. Depășirea unei temperaturi de lucru poate conduce la degradarea proprietăților antigelului.
11. Dacă se constată pierderi de presiune în timpul exploatării sistemului, acesta trebuie reîncărcat numai cu SOLAR PROTECT, iar ulterior trebuie verificați parametrii soluției utilizate (nivel pH, punct de congelare).
NU completați nivelul de lichid necesar în instalație cu apă !
12. La schimbarea accentuată a nuanței agentului termic din instalație (soluția capătă o culoare brună) verificați pH-ul acestuia. Pentru valori mai mici de 6,0 înlocuiți soluția folosită.
13. Înaintea fiecărui sezon rece verificați caracteristicile soluției din instalație.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produsul contine propilenglicol netoxic. Înghițirea unor cantități mai mari (peste 100ml) poate provoca tulburări gastrointestinale și depresii temporare. Nu se impune acordarea primului ajutor. Se administrează cateva pahare de apă pentru diluarea concentrației. În cazul înghițirii unor cantități mari se va solicita asistența medicală. Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevăzute în fișa cu date de securitate a produsului.

Nu utilizați ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. Crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	PREVAZUT ANTIGEL SOLAR PROTECT	
			CONC.100%	DILUAT 1:1 vol
1	Aspect	vizual	lichid limpede, rosu	
2	Densitate relativa la 15 °C	SR EN ISO 3675:2002	1,030-1,065	min 1.035
3	Punct de congelare, °C	SR 13552-2012	> -55	max -33
4	Punct de fierbere (presiune atmosferica), °C	ASTM D1120-11	max.180	min. 102
5	Reziduu la calcinare, max, %	ASTM D1119-05	5	1,5
6	pH	SR EN ISO 10523-12	7,0 – 8.0	7,5...9,0
7	Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max:	STAS 8671-78 pct.4.9		
	-cupru 99,9 SR ISO 431 :1995			0,10
	-alama CuZn30 STAS 95-1990			0,10
	-otel OLC35 STAS 880-1988			0,10
	-aluminu 99,5 SR EN 573-3/95			0,10
	-fonta Fe 200 SR 12592 :1994			0,20

Ambalare: Produsul se ambalează la canistre de 5 kg, 10 kg, 20 kg, butoaie de 220 kg și IBC de 1000 kg.

Termen de garanție în depozitare: 5 ani